

ÉTANCHÉIFIER ET ISOLER

Permafix 208 – PUR Insulation Foam



Application avec l'adaptateur à tube

Visser l'adaptateur muni d'un petit tube de rallonge sur la valve jusqu'à la butée. Maintenir la bombe de telle sorte que la valve soit orientée vers le bas et réguler le débit de la mousse en appuyant sur l'adaptateur. Nettoyer les résidus de mousse dans la valve avec de l'acétone. Utiliser les bombes déjà entamées sous deux semaines.

Application à l'aide d'un pistolet

Visser le pistolet à mousse Permafix jusqu'à la butée sur la valve de la bombe. Régler le débit souhaité par rotation de la vis de dosage sur le pistolet. Maintenir le pistolet de telle sorte que la valve de la bombe soit orientée vers le bas. Appuyer sur la gâchette. En cas d'interruption du processus de travail, refermer la vis de dosage.

Vos avantages en coup d'œil

- Mousse universelle au polyuréthane en bombe pour toutes les utilisations quotidiennes dans le bâtiment
- Produit 2-en-1, d'où des coûts plus faibles de stockage et de gestion des articles
- La valve en caoutchouc de troisième génération permet d'éviter très efficacement les obstructions
- La bombe est rapidement prête à l'emploi en quelques manipulations à peine
- Les gants de protection se rangent en toute simplicité dans le capuchon de la bombe

Bon à savoir

Le tube extra mince permet d'obtenir une structure de mousse et en rendement qui sont très semblables à ceux d'une application à l'aide d'un pistolet.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Mousse de remplissage de qualité affichant d'excellentes propriétés isolantes
- Résistante au vieillissement et à l'humidité, non sujette à la pourriture
- Excellente adhérence sur de nombreux matériaux de construction
- Une bombe suffit pour appliquer le produit avec un adaptateur à tube ou avec un pistolet
- Utilisation également possible sur des panneaux en polystyrène (EPS, XPS)

Caractéristiques techniques

Base	Polyuréthane à un composant
Volume de mousse	Env. 38 à 42 litres, à expansion libre
Conductibilité thermique	0.037 W/mK
Isolation acoustique	58 dB
Classe des matériaux de construction	B3 (DIN 4102)
Température de mise en œuvre	+5 °C à +30 °C
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C
Conditionnement	Bombe de 750 ml

Pistolets d'application adaptés

Permafix 93	Pistolet à mousse, robuste
Permafix 93 XL	Pistolet à mousse, longueur de tube de 60 cm



Fiches techniques

