



Flüssigmembranen
Die neue Generation spritz-
und streichbarer Dichtbänder!

Soudatight

SOUDATIGHT LQ

Streichbare luftdichte Membran



Soudatight LQ ist eine hochwertige wasserbasierte, faserverstärkte Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft- und dampfdichte elastische Membran bildet. Für die luft- und dampfdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen, Wand-Decken-Anschlüssen und Dachanschlüssen. Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima.

Soudatight LQ kann mit jedem beliebigen Wandpinsel in der gewünschten Schichtdicke (oder in mehreren Schichten) auf nahezu allen mineralischen Untergründen aufgetragen werden. Faserverstärkt ist Soudatight LQ in der Lage Risse bis 2 mm zu überbrücken / zu füllen. Das Material verändert im Trocknungsprozess die Farbe von Blau nach Schwarz und gibt somit an, wann das Material überputzt bzw. überstrichen werden kann (Farbindikator: Schwarz). Die weiße Version hat keinen Farbindikator.

Farbe: blau (schwarz nach Trocknung) und weiß (kein Farbwechsel)

Verpackung: 5 kg Eimer

Diffusionswiderstandsfaktor (μ -Wert):

10241 μ

(WTB-Prüfbericht DE621XB622-3)

Möglichkeit, überputzt zu werden:

Überputzt- und überstreichbar nach Trocknung

(WTB-Prüfbericht DE621XB622-2)

Haftfestigkeit:

Sehr gute Haftung auf vielen porösen Untergründen

(WTB-Prüfbericht DE621XB622)

Äquivalente Luftschicht-

dicke (Sd-Wert):

10,96 m



SOUDATIGHT GEOTEXTILE

Vliesmembran



Soudatight Geotextil ist eine innovative Vliesmembran zur Abdeckung von Rissen, Fugen und Lücken > 2 mm. In Kombination mit Soudatight (vorzugsweise Soudatight LQ) zu verwenden, um die Vliesmembran zu fixieren und mit einer zweiten Schicht Soudatight zu überarbeiten.

Farbe: weiß

Verpackung: Rolle 15 cm x 20 m

Spezifisches Gewicht: 110 g/m²

Materialstärke: 0,80 mm

Wetterbeständigkeit: max 30 days



SOUDATIGHT SP GUN

Spritzbare luftdichte Membran



Soudatight SP GUN ist die sprühbare Version von Soudatight LQ. Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima. Soudatight SP GUN ermöglicht die einfache, schnelle und wirtschaftliche Gestaltung einer luft- und dampfdichten Membran an Fensteranschlüssen. Das Material verändert im Trocknungsprozess die Farbe von Blau nach Schwarz und gibt somit an, wann das Material überputzt bzw. überstrichen werden kann (Farbindikator: Schwarz). Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Soudatight SP GUN mit Soudatight LQ zu kombinieren. Soudatight SP GUN wird mit der speziellen Soudatight GUN Druckluftpistole an einem Kompressor angeschlossen verarbeitet. Drehen Sie die speziell entwickelte Düse, um zwischen vertikaler und horizontaler Anwendung zu wechseln.

Farbe: blau (schwarz nach Trocknung) und weiß (kein Farbwechsel)

Verpackung: 1 kg Dose

Diffusionswiderstandsfaktor (μ -Wert):

10241 μ

(WTB-Prüfbericht DE621XB622-3)

Möglichkeit, überputzt zu werden:

Überputz- und überstreichbar nach Trocknung

(WTB-Prüfbericht DE621XB622-2)

Haftfestigkeit:

Sehr gute Haftung auf vielen porösen

Untergründen

(WTB-Prüfbericht DE621XB622)

Äquivalente Luftschichtdicke

(Sd-Wert):

10,96 m



SOUDATIGHT SP

Spritzbare luftdichte Membran



Soudatight SP ist die sprühbare Version von Soudatight LQ. Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima. Soudatight SP ermöglicht die einfache, schnelle und wirtschaftliche Gestaltung einer luft- und dampfdichten Membran auf größeren Flächen und Verbindungen (Boden zu Wand, Wand zu Decke, etc.). Bildet nach Trocknung eine elastische, überstreich- und überputzbare Membran. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Soudatight SP mit Soudatight LQ zu kombinieren.

Soudatight SP kann mit einer Airless Pistole angewendet werden, die entweder mit einer Kolben- oder einer Membranpumpe verbunden ist. Soudatight SP wurde in Kombination mit folgenden Geräten getestet: Wagner PP119XT, ProSpray 3.20 und SuperFinish 23+.

Farbe: blau (schwarz nach Trocknung) und weiß (kein Farbwechsel)

Verpackung: 10 kg Dose

Diffusionswiderstandsfaktor (μ -Wert):

10241 μ

(WTB-Prüfbericht DE621XB622-3)

Möglichkeit, überputzt zu werden:

Überputz- und überstreichbar nach

Trocknung

(WTB-Prüfbericht DE621XB622-2)

Haftfestigkeit:

Sehr gute Haftung auf vielen porösen

Untergründen

(WTB-Prüfbericht DE621XB622)

Äquivalente Luftschichtdicke

(Sd-Wert):

10,96 m



SOUDATIGHT HYBRID



Streichbare und Spritzbare luftdichte Membran

Soudatight Hybrid ist eine hochwertige Hybrid-Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft und -wasserdichte elastische Membran bildet. Für innen und außen. Für die luft- und wasserdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen und Wand-Decken-Anschlüssen (nicht geeignet für Dachanwendungen). Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima. Soudatight Hybrid kann auch mit einer Druckluftpistole (Jetflow 3 Sachet 600) als Raupe aufgetragen oder als Beschichtung gesprüht werden. Die aufgesprühte, luftdichte Beschichtung kann einfach mit Spachtel oder Pinsel in der gewünschten Schichtdicke verteilt werden.

Farbe: grau

Verpackung: 600 ml Schlauchbeutel

Diffusionswiderstandsfaktor (μ -Wert):

1464 μ

(ift-Prüfbericht 16-001592 PR01)

Möglichkeit, überputzt zu werden:

Überputz- und überstreichbar nach Trocknung

Haftfestigkeit:

Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen

Äquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert):

1,40 m



SOUDATIGHT SYSTEM

- ift Prüfbericht 16-003313-PR02 (nach ift-Richtlinie MO-01/1)
- Prüfbericht Holzforschung 617/2017 BF (nach Önorm B 5320 Anhang B)



Soudal N.V. Deutschland

Olof-Palme-Straße 13 • DE-51371 Leverkusen • Germany
Tel.: +49 214 69 04 0

Soudal Österreich GmbH

Langenharter Straße 3 • AT-4300 Sankt-Valentin • Austria
Tel.: +43 7435 59 065
www.soudal.com