

Tableau Primer pour mastics comate-joints

Mastics colmate-joints	Silicone	Hybride	Acrylate
	Permafix 132 FR 140 145 142 143	Permafix 154 155 156 1150 1153	Permafix 501 505 532 FR
Sous-couche			
Acier inox (V2A, V4A)	191	191, O	–
Acier nu	191	191	–
Acier zingué	191	191	–
Aluminium éloxé	191, O	191, O	–
Aluminium nu	191	191, O	–
Aluminium revêtement poudre	191	191	–
Béton	190	190	A–W
Béton poreux	190	190	A–W
Bitumes	–	–	–
Bois	O, 190	O	O
Carreaux non vitrifiés ***	190	190, O	O
Chrome	191	191, O	–
Cuivre	191	–	–
Email	O	O	–
Fer	191	191	–
Fibrociment	190	190	A–W
Laiton	191	–	–
Lasure	191, O	O	O
Marbre ***	190	190	–
Peinture à dispersion pour façades	190, O	O	O
Peinture à dispersion pour fenêtres	O, **	O	O
Peinture à la poussière de zinc	191	O	O
Pierre naturelle / artificielle ***	190	190, O	A–W
Plomb	191	191	–
Polycarbonate	191, *	O	–
Polyester (armé de fibre de verre)	191	O	–
PP PE	–	–	–
PVC rigide	191	191	–
Résine mélamine	191, O	191, O	–
Styropor	O	O	O
Tôle de zinc	191	191	–
Vernis acrylique	191, O, **	O	O
Vernis barrière-vapeur	O, **	O	O
Vernis de résine alkyde	O, **	O	O
Vernis de résine époxyde	O	O	–
Verre	O	O	–
Verre acrylique	191, *	191, *, O	–

– utilisation non recommandée
O aucune Primer nécessaire

190 Primer Permafix 190 (silicone, hybride)
191 Activator Permafix 191 (silicone, hybride)

A–W Couche préliminaire avec 1 part d'acrylique et 4 parts d'eau.
* Enduire le primer en couche mince et veiller à son séchage rapide, car il y a risque de corrosion par fissuration de contrainte en cas d'action prolongée.
** Laisser bien s'aérer la silicone pour éviter le risque de jaunissement de vernis clairs.
*** N'utiliser qu'avec un agent d'étanchéité compatible avec la pierre naturelle.

Remarques: Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Étant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.