

Technische Datenblatt

Produkt	PMP Käsewickelpapier, PE-Papier, weiss,		10/45 gm2
Aufbau	Rohpapier	Kraftpapier weiss	45 gm2
	Beschichtung	LDPE	10 gm2
	Total		55 gm2
Dicke			ca. 63 my
Bruchkraft	längs	ISO 1924-3	3.0 kN/m
	quer	ISO 1924-3	1.7 kN/m
Reissfestigkeit	längs	DIN EN 21 974	240 mN
	quer	DIN EN 21 974	320 mN