



Permafix 5615 W



**Doppelseitiges VST Montage-Klebeband Acrylic Foam,
3.00 mm**

 Kleber Acryl	 Temperaturbeständig von -30 bis +100°C
 UV-beständig	



Produktbeschreibung

Das doppelseitige Montage-Klebeband ist für die zuverlässige Verklebung von diversen Materialien wie z.B. Metallen, Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas usw. geeignet.

Vorteile

- Kein Schrauben, Nieten, Nageln
- Keine mechanischen Materialbeschädigungen
- Keine sichtbaren Schraubenköpfe
- Rostgefahr vermindert
- Keine Blechverzerrung
- Dämpft Erschütterungen
- Exakte Verarbeitung

Technische Daten

Träger	Acrylschaum
Farbe	Weiss
Klebstoff	Acrylat
Abdeckung	PE, rot
Dicke	3.00 mm
Zugfestigkeit	6 kg/cm ²
Schälfestigkeit	11.8 N/cm
Dynamische Scherkraft	Nach 72 Stunden: 4.5 kg/cm ²
Temperaturbeständigkeit Kurzzeit	-30 bis +160°C
Temperaturbeständigkeit Langzeit	-30 bis +100°C
Lagerfähigkeit	6 Monate

Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber (frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln) sowie trocken, fest und möglichst glatt sein.

Zur Reinigung empfehlen sich schwache Lösungsmittel, wie z.B. Isopropyl-Alkohol, welche mit einem sauberen Baumwolltuch oder einem Papiertuch aufgetragen werden.

Ein optimaler momentaner Andruck vermittelt einen vollflächigen Kontakt zur Oberfläche und schafft so die Voraussetzung für eine perfekte Verbindung. Bei doppelseitigen Bändern muss darauf geachtet werden, dass das Band auf dem Füge teil vor dem Entfernen des Schutzbandes sehr gut angedrückt wird.

Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen +20°C und +36°C.

Bei folgenden Oberflächen empfehlen wir vorgängig die Behandlung mit Primer und/oder ein Aufrauen der Oberfläche:

- Metall
- Aluminium
- Kupfer
- Messing
- Niederenergetischen Oberflächen wie PE, PP, PA, PMMA

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.