


Permafix 5816 MH W



Doppelseitiges Montagehilfsband Acrylic Foam, 2.0 mm, für die zusätzliche Befestigung bei Hybrid-Verklebungen



	Kleber Acryl		Temperaturbeständig bis +93°C
	UV- und witterungsbeständig		

Produktbeschreibung

Das doppelseitige Montage-Hilfsband ist für die zusätzliche Verklebung und als Abstandshalter bei Hybrid-Verklebungen bei z.B. Blechbeplankungen, Schildverklebungen und weiteren Anwendungen geeignet.

Vorteile

- Hohe und sofortige Anfangshaftung
- Zuverlässiger Abstandhalter für exakte Dimensionierung des Hybrid-Klebstoffes
- Dient als zusätzliche Befestigung bei Verklebungen
- Übernimmt Materialausdehnung bis 300%
- Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständig
- Sehr gut verträglich mit Hybrid-Klebstoffen

Technische Daten

Träger	Acrylschaum
Farbe	Weiss
Klebstoff	Acrylat
Abdeckung	PE, rot
Dicke	2.0 mm
Temperaturbeständigkeit Kurzzeit	-40 bis +150°C
Temperaturbeständigkeit Langzeit	-40 bis +93°C
Lagerfähigkeit	6 Monate

Verarbeitungshinweise

Montagehilfsbänder (MH) sind nicht für strukturelle Verklebungen geeignet und dürfen nur in Verbindung mit Hybrid-Klebstoffen oder anderen Befestigungsmitteln eingesetzt werden! Für Strukturelle Verklebungen sind VST-Montagebänder oder andere geeignete Klebstoffe wie Hybridklebstoffe zu verwenden.

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber (frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln) sowie trocken, fest und möglichst glatt sein.

Zur Reinigung empfehlen sich schwache Lösungsmittel, wie z.B. Isopropyl-Alkohol, welche mit einem sauberen Baumwolltuch oder einem Papiertuch aufgetragen werden.

Ein optimaler momentaner Andruck vermittelt einen vollflächigen Kontakt zur Oberfläche und schafft so die Voraussetzung für eine perfekte Verbindung. Bei doppelseitigen Bändern muss darauf geachtet werden, dass das Band auf dem Füge teil vor dem Entfernen des Schutzbandes sehr gut angedrückt wird.

Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen +20°C und +36°C.

Bei folgenden Oberflächen empfehlen wir vorgängig die Behandlung mit Primer und/oder ein Aufrauen der Oberfläche:

- Metall
- Aluminium
- Kupfer
- Messing
- Niederenergetischen Oberflächen wie PE, PP, PA, PMMA

Eine vorgängige Prüfung der Verklebung ist in jedem Fall zu empfehlen.

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.