


Permafix 5880 G



**VST Ruban de montage double face mousse acrylique,
0.80 mm, HIGH TACK pour les surfaces à faible énergie**




Colle acrylique



Résistant aux UV et
intempéries



Résistance à la température
jusqu'à +93°C



Description du produit

Le ruban adhésif de montage double face est conçu pour le collage fiable de surfaces à faible énergie, comme les métaux, les plastiques, la céramique, le bois, le verre, etc.

Avantages

- Très bonne adhérence sur les surfaces à faible énergie
- Pas de vis, rivets, clous
- Pas de dégâts mécaniques du matériel
- Pas de tête de vis visible
- Diminue le danger de rouille
- Pas de distorsion de tôles
- Absorbe les vibrations
- Traitement précis

Caractéristiques techniques

Support	Mousse acrylique
Couleur	Gris
Colle	Acrylate
Protection	PE, rouge
Épaisseur	0.80 mm
Résistance à la traction	13.5 kg/cm ²
Résistance au pelage	34 N/cm
Force de cisaillement dynamique	Après 72 heures: 11.2 kg/cm ²
Résistance à la température à court terme	-40 à +150°C
Résistance à la température à long terme	-40 à +93°C
Durée de stockage	6 mois

Instructions de traitement

Les surfaces à coller doivent être propres, c'est-à-dire exemptes de poussière, graisse, huile et agents de séparation. Elles doivent être sèches, compactes et aussi lisses que possible.

Pour le nettoyage nous vous conseillons d'utiliser un chiffon propre (non-pelucheux) et des solvants faibles comme l'alcool isopropylique.

Une pression homogène sur le ruban permet un contact optimal sur toute la surface et procure une hausse du rendement pour un collage parfait. Pour des applications avec des rubans double face, veillez à ce que le ruban soit très bien pressé sur la pièce à assembler avant d'enlever le film protecteur. La température de collage idéale se situe entre +20°C et +36°C.

Pour certaines surfaces, nous proposons de traiter les matériaux avec un Primer (produit primaire) et/ou de les abraser en avance :

- Métal
- Aluminium
- Cuivre
- Laiton
- Ainsi que sur les surfaces à faible absorption d'énergie comme PE, PP, PA, PMMA

Un contrôle préalable du collage est dans tous les cas recommandé.

Stockage

À température ambiante la durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.