


Permafix 5816 MH W



Bande double face d'aide au montage, mousse acrylique, 2.0 mm, pour une fixation supplémentaire dans le cas de collages hybrides



	Colle acrylique		Résistance à la température jusqu'à +93°C
	Résistant aux UV et intempéries		

Description du produit

La bande d'aide au montage double face convient pour un collage supplémentaire et comme entretoise dans le cas de collages hybrides, par exemple pour les revêtements en tôle, le collage de panneaux et d'autres applications.

Avantages

- Adhérence initiale élevée et immédiate
- Entretoise fiable pour un dimensionnement précis de la colle hybride
- Sert de fixation supplémentaire lors du collage
- Absorbe une dilatation du matériau jusqu'à 300 %
- Résistant aux intempéries, au vieillissement et aux UV
- Très bonne compatibilité avec les colles hybrides

Caractéristiques techniques

Support	Mousse acrylique
Couleur	Blanc
Colle	Acrylate
Protection	PE, rouge
Épaisseur	2.0 mm
Résistance à la température à court terme	-40 à +150°C
Résistance à la température à long terme	-40 à +93°C
Durée de stockage	6 mois

Instructions de traitement

Les bandes d'aide au montage (MH) ne conviennent pas pour les collages structuraux et ne doivent être utilisées qu'en combinaison avec des colles hybrides ou d'autres moyens de fixation! Pour les collages structuraux, il convient d'utiliser des bandes de montage VST ou d'autres colles appropriées telles que des colles hybrides.

Les surfaces à coller doivent être propres, c'est-à-dire exemptes de poussière, graisse, huile et agents de séparation. Elles doivent être sèches, compactes et aussi lisses que possible.

Pour le nettoyage nous vous conseillons d'utiliser un chiffon propre (non-pelucheux) et des solvants faibles comme l'alcool isopropylique.

Une pression homogène sur le ruban permet un contact optimal sur toute la surface et procure une hausse du rendement pour un collage parfait. Pour des applications avec des rubans double face, veillez à ce que le ruban soit très bien pressé sur la pièce à assembler avant d'enlever le film protecteur.

La température de collage idéale se situe entre +20°C et +36°C.

Pour certaines surfaces, nous proposons de traiter les matériaux avec un Primer (produit primaire) et/ou de les abraser en avance :

- Métal
- Aluminium
- Cuivre
- Laiton
- Ainsi que sur les surfaces à faible absorption d'énergie comme PE, PP, PA, PMMA

Un contrôle préalable du collage est dans tous les cas recommandé.

Stockage

À température ambiante la durée de stockage est d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.