

Permafix 9846

Ruban d'étanchéité Technique de ventilation PE, acrylique sans liner



Description du produit

Comme bande d'étanchéité pour le scellement des brides de ventilation des gaines de ventilation. La bande permet de déplacer indépendamment des éléments de construction différents et donne un joint propre. Celle-ci peut être scellée avec des produits d'étanchéité.

Mousse de polyéthylène à cellules fermées, adhésive sur une face, sans film de protection.

Avantages

- Compense les légères irrégularités
- Bonne résistance à la décomposition et aux UV
- Haute résistance au vieillissement
- Résistant à l'humidité
- Nombreuses possibilités d'application

Caractéristiques techniques

Couleur	Anthracite
Colle	Acrylique à base d'eau
Base	Mousse de polyéthylène, à alvéoles fermées
Résistance à la température	-40 à +80°C
Dureté Shore 0/00	18/47
Durée de stockage	6 mois
Densité	30 kg/m ³
Résistance à la traction longitudinale	720 kPa
Résistance à la traction transversale	400 kPa
Allongement à la rupture longitudinale	130%
Allongement à la rupture transversale	130%
Résistance à l'écrasement	18 kPa à 10% d'écrasement 40 kPa à 25% d'écrasement 110 kPa à 50% d'écrasement
Absorption d'eau	<1 Vol. %
Comportement au feu	F (EN 13501-1)

Type de livraison	Rouleaux de 10 mètres linéaires / rétraction de 5 rouleaux 4 x 9 mm x 10 m (épaisseur x largeur x longueur) 5 x 12 mm x 10 m (épaisseur x largeur x longueur) Autres dimensions et couleur blanche sur demande
Stockage	À température ambiante, durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière et de l'ensoleillement.
Remarques	Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc. Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie. Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.