

Permafrix 9940

Primer pour ruban d'assemblage extra fort, avec brosse intégré



Description du produit

Le primaire pour ruban adhésif a été développé pour augmenter de manière significative l'adhérence des rubans montage VST avec les adhésifs acrylique sur les surfaces critiques. Ces surfaces comprennent le PE, le PP, l'ABS, l'EPDM, les composés PET/PBT, le béton, le bois, le verre, le métal et les métaux striés.

Caractéristiques techniques

Support	Composantes : Cyclohexane, xylène, éthanol dénaturé, éthylbenzène, acétate d'éthyle, polymère d'acrylate, 2,5-furandion, propane-2-ol
Couleur	Légèrement jaunâtre
Résistance à la température	Point d'éclair : -20°C
Durée de stockage	12 mois

Notes

Consommation : 50 - 100ml/m²

Lors de collages avant le thermo laquage ne pas appliquer de Permafrix 9940!

Très inflammable. Nuit à la santé lors d'inhalation et de contact avec la peau. Irrite la peau. L'absorption peut mener à une lésion des poumons. Peut provoquer des réactions allergiques.

Tenir le récipient hermétiquement fermé. Tenir à l'écart de toute source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. N'utiliser qu'avec une bonne aération.

Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau laver immédiatement à l'eau. En cas d'absorption ne pas faire vomir. Consulter un médecin et montrer l'emballage.

Le Primer ne doit pas être à la portée des enfants.

Protéger de l'ensoleillement. Ne doit pas être entreposé à une température de plus de 50°C.

Instructions de traitement

Nettoyage de la surface avec le Permafrix 9955 VST. La surface doit être propre, c'est-à-dire exempte de poussière et de graisse.

La température d'application recommandée pour le Primer et le matériau se situe entre +15°C et +25°C. Bien agiter le Primer avant l'emploi.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou du flacon de Primer avec un tissu une couche mince et uniforme sur la surface à coller. Selon la température, l'humidité de l'air, la circulation d'air et la porosité de la surface laisser aérer 5 min. au minimum

Le Primer peut être enlevé avec de l'alcool isopropylique.

Attention : N'appliquer le Primer qu'une fois seulement !

Stockage

Peut être utilisé 12 mois après date de production dans son emballage original, stocker à température ambiante (env. 20°C) avec 50% d'humidité.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que des changements dans l'état chimique et physique du substrat à coller, des impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.