

Permafix 9940

VST Primer, extra starker Haftvermittler mit integriertem Pinsel



Produktbeschreibung Der Klebeband Haftvermittler wurde entwickelt, um die Klebkraft der VST Montageklebebander mit Acrylat-Klebstoff auf niederenergetischen Oberflächen wesentlich zu erhöhen. Zu diesen Oberflächen zählen PE, PP, ABS, EPDM, PET/PBT Mischungen, Beton, Holz, Glas, Metall und gestrichene Metalle.

Technische Daten

Träger	Komponenten: Cyclohexan, Xylol, Aethanol denaturiert, Ethylbenzol, Ethylacetat, Acrylpolymer, 2,5-Furandion, Propan-2-ol
Farbe	Leicht gelblich
Temperaturbeständigkeit	Flammpunkt: -20 °C
Lagerfähigkeit	12 Monate

Hinweise

Verbrauch: 50 - 100ml/m²

Bei Klebungen vor der Pulverbeschichtung keinen Permafix 9940 verwenden.

Leicht entzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die Haut. Kann beim Verschlucken zu Lungenschädigung führen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Essen und Rauchen bei der Arbeit mit Klebeband Primer ist unbedingt zu unterlassen. Dampf nicht einatmen.

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen.

Klebeband Primer darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Sonnenbestrahlung und Erwärmung über 50°C schützen.

Verarbeitungshinweise Oberfläche mit dem Permafix 9955 VST-Reiniger reinigen. Die Oberfläche muss sauber, d.h. staub- und fettfrei sein.

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Primer und Werkstoff liegt zwischen 15°C und 25°C.

Den Primer vor Gebrauch gut schütteln.

Mit Pinsel, Rollenbürste oder Primer-Fasche mit Filz gleichmässig eine dünne Schicht auf die zu verklebende Oberfläche auftragen. Je nach Temperatur, Luftfeuchte, Luftzirkulation und Porosität der Oberfläche mindestens 5 Min. ablüften lassen.

Der Primer kann mit Isopropyl-Alkohol entfernt werden.

Achtung: Primer nur einmal auftragen!

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate ab Produktionsdatum im Originalkarton bei 50% Luftfeuchtigkeit und ca. 20°C (+/-°C) Lagertemperatur.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. Veränderungen des chemischen und physikalischen Zustandes des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.

05/2025