

## Permafix 6677

### PE-Handstretchfolie PRO Handy Wrap

Polyethylen-Folie LLDPE, Castfilm,  
1-seitig innen haftend.

### Film étirable à main PE PRO Handy Wrap

Film polyéthylène en LLDPE,  
Castfilm, adhérent sur 1 côté (à  
l'intérieur).

### Hand stretch film PE PRO Handy Wrap

film polyethylen LLDPE, castfilm,  
1-side adhesive (inside).

**Farbe** transparent  
Couleur  
Colour

**Kommission**  
Commission  
Commission

**Rollenbreite** 100 mm ± 5%  
Largeur  
Width

**Rollenlänge** 150 m ± 5%  
Longueur  
Length

**Artikel Nr.** 14679 / 36194  
No. d'article  
Article no

**Haftung** innen haftend  
Adhésion adhérent à l'intérieur  
Cling adherant inside

Merkmal Base Basis	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
<b>Allgemeine Daten</b> Données générales General data	<b>Dicke/Stärke</b> Epaisseur support Gauge support		µm	23 ± 10%
	<b>Kerninnendurchmesser</b> Diamètre intérieur mandrin Core inner diameter		mm	76
	<b>Nettogewicht per Rolle</b> Poids net par rouleau Net weight per reel		kg	0.377 ± 10%
<b>Mechanische Eigenschaften</b> Propriétés mécaniques Mechanical properties	<b>Zugfestigkeit</b> Résistance à la traction Tensile strenght	DIN ISO EN 527-3	N/mm <sup>2</sup>	MD 35 ± 10% TD 25 ± 10%
	<b>Reissdehnung</b> Résistance à la rupture Elogation at break	DIN ISO EN 527-3	%	L/MD 110 ± 10% T/TD 520 ± 10%
	<b>Vordehnung</b> Préextension Prestretch		%	80-150
	<b>Weiterreissfestigkeit</b> Solidité à la déchirure Tear strength	ASTM D 1922 (Elmendorf)	N/mm <sup>2</sup>	L/MD 110 ± 10% T/TD 22 ± 10%

Breite des Teststreifen 15 mm  
 L Längs (Maschinenrichtung) T Quer (Querrichtung)  
 MD Longitudinal (Machine Direction) TD Transverse (transversal Direction)  
 ASTM American Society for Testing and Materials

<b>Umweltverträglichkeit</b> Compatibilité avec l'environnement Environmental safety	Polyethylen ist zu 100% recycelbar. Le polyéthylène est 100 % recyclable Polyethylene is 100% recycable
<b>Ursprungsland</b> Pays d'origine Country of origin	EU UE EU
<b>Lagerung</b> Stockage Storage	Um die einwandfreie Qualität der Produkte zu erhalten, sollten diese nicht länger als 12 Monate, bei Raumtemperatur (18 – 25 °C) gelagert werden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, sowie vor Druck von aussen schützen.  Pour maintenir la qualité des produits, ils ne devraient pas être conservés plus de 12 mois à température ambiante (18-25 ° C) dans le magasin. Protéger contre l'humidité, le rayonnement solaire direct et de la pression extérieure.  To keep the perfect quality of the products, they should not be stored longer than 12 months at room temperature (18 - 25 ° C). Protect them against moisture, direct sunlight and from outside pressure.
<b>Bemerkungen</b> Remarques Remarks	Permapack bestätigt, dass in den von uns gelieferten Produkte nur solche Rohstoffe verwendet werden, die nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und den entsprechenden Erklärungen unserer Zulieferer, als gesundheitlich unbedenklich zu betrachten sind.  Permapack confirms that all raw materials used in the supplied products, are in accordance with the present scientific knowledge or rather complying with the declaration of our suppliers, considered to be harmless to health.  Nous confirme que tous les matières premières utilisées dans les produits fournis par Permapack, sont conformes à la connaissance scientifique actuelle, ou plutôt sont conformes par déclaration de nos fournisseurs, considéré comme inoffensif pour la santé.